

TRANSFORT P.U.

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-25 °C do 60 °C

// VNÚTORNÁ DUŠA

vnútorná stena pokrytá antiabrazívnym polyuretánom + špirála z tvrdého PVC je praktický nezdeformovateľná a odolná proti nárazom, čo hadici dodáva vysokú pevnosť a súdržnosť

// VONKAJŠÍ PLÁŠŤ

flexibilné PVC

// VLASTNOSTI

vnútorná stena hadice je hladká, čo zabraňuje usadzovaniu sedimentov a uľahčuje sterilizáciu // vnútorná stena je pokrytá antiabrazívnym polyuretánom (5x odolný proti abrázii než PVC) // vonkajšia stena je vystužená šikmou čiernou páskou, ktorá zaručuje vysokú odolnosť proti poškodeniu šmýkaním hadice po zemi

// VYUŽITIE

produkty s vysokým stupňom abrázie // sanie a výtlač antiabrazívnych tekutín: bahno, piesok, cement, štrk, ..



Ø priemer vnútorný mm	hrúbka steny mm	váha g/m	vákuum m H ₂ O	pracovný tlak bar	maximál. tlak bar	polomer ohybu mm
50	5,5	1200	9	8	24	500
60	6	1600	9	7	21	600
63	6,5	1750	9	7	21	630
70	7	1900	9	6	18	700
76	7	2000	9	6	18	760
80	7	2200	9	6	18	800
90	7,5	2600	9	5	15	900
102	8	3100	9	5	15	1000
110	8,3	3300	9	5	15	1100
127	8,3	3600	9	3	9	1300
152	10,5	6400	9	3	9	1600
203	11,5	10200	9	2	6	2000

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

